



HDF HOMADUR® Roh "emission natural - H" Техническая информация

1. Изделие

Плиты HDF HOMADUR® Roh "emission natural - H" предназначены для использования в среде с повышенным уровнем влажности.

2. Технические характеристики

Плиты HDF HOMADUR® Roh "emission natural - H" проверяются в соответствии с физико-техническими нормами DIN EN 622 ч.1 и ч.5, и имеют следующие параметры:

Плотность:	900 +/- 30 кг/м ³
Предел прочности при поперечном растяжении:	1,1 Н/мм ²
Предел прочности при изгибе:	45 Н/мм ²
Модуль эластичности при изгибе:	4300 Н/мм ²
Набухание:	≤ 15 % при 3,0 мм толщине ≤ 12 % при 5,0 мм толщине
Водопоглощение:	≤ 30 % при 3,0 мм толщине ≤ 18 % при 5,0 мм толщине
Поверхность:	шлифованная с обеих сторон зернистость 180
Размеры:	2800 x 2070 мм (индивидуальные размеры, специальные форматы и толщины по запросу)
Содержание формальдегида:	как в натуральной древесине < 1,1 мг /100 г атро.

Нанесение краски/лака можно производить, применяя все типы лакокрасочных систем. При этом необходимо предварительно провести тесты по нанесению краски, с последующими испытаниями на прочность связи.

3. К сведению

Дополнительную информацию см. в общих технических характеристиках HDF HOMADUR®. Приведённые выше данные, указаны с учетом применения современных технологий, но при этом, однако, гарантией не являются. В процессе усовершенствования изделия регулярно проводятся модификационные изменения.

HOMANIT GMBH & CO. KG
Postfach 1180
Niederlosheimer Str. 109
Телефон
Факс
e-mail

D-66674 Losheim am See
D-66679 Losheim am See
+ 49 6872/602-0
+ 49 6872/602-110
info@homanit.de



Отдел сбыта
Postfach 1253
Bahnhofstr. 30
Телефон
Факс
e-mail

D-37402 Herzberg am Harz
D-37412 Herzberg am Harz
+ 49 5521/84-0
+ 49 5521/84-269
info@homanit.de

„HOMANIT POLSKA Sp.z o.o. i Spółka“
Spółka Komandytowa
ul. Kołobrzeska 17-19
PL 78-230 Karlino, Polska
Телефон + 48 94 3100400
Факс + 48 94 3117534

Отдел сбыта
Телефон
e-mail

+ 48 94 3100571
info@homanit.de
www.homanit.de

