



Грунтованные плиты HDF HOMADUR® для дверных панелей Техническая информация

1. Изделие

Грунтованные плиты HDF HOMADUR® представляют собой специально окрашенные плиты HDF HOMADUR®, которые после спрессования их с несущей дверной панелью могут быть на чистовую покрыты различными лаками.

2. Технические характеристики

Грунтованные плиты HDF HOMADUR® проходят испытания в соответствии со стандартом DIN EN 622, Часть 1 и Часть 5 и на момент поставки имеют следующие параметры:

Толщина:	от 1,5 мм до 6,0 мм
Размеры:	Установленные размеры
Объёмная плотность HDF:	870 ± 30 кг/м³
Прочность при поперечном растяжении	≥ 1,1 Н/мм²
при остаточной влажности:	5% ± 1%
Допуски по толщине:	± 0,15 мм

3. Указания по обработке

- В процессе спрессовки плиты с конструкцией по типу сотового наполнителя необходимо соблюдать соответствующее удельное давление, прилагаемое к поверхности рамы.
- Перед нанесением краски или лака на грунтованные дверные панели зачистить абразивным материалом.
Внимание: Не зачищать до самого основания!
- Пробная покраска/предварительные испытания – см. пункт 5, абзац 1.

4. Параметры обработки

Температура обработки:	макс. 110° С
Удельное давление:	макс. 2,5 кг/см²
Время прессования:	макс. 3 минуты

5. Преимущества грунтованных плит HDF HOMADUR® для дверных панелей

- Нанесение чистового слоя краски/лака можно выполнять, применяя все типы лакокрасочных систем, реализуемых в торговой сети. При этом, однако, необходимо предварительно провести самостоятельную проверку нанесения краски, с последующими испытаниями на прочность связи.
- Продукция поставляется в стандартной цветовой гамме – белого и бежевого цвета. По желанию предлагается дополнительная цветовая гамма.

6. Хранение грунтованных плит HDF HOMADUR® для дверных панелей

Грунтованные плиты для дверных панелей должны храниться в закрытых, хорошо проветриваемых помещениях с системой кондиционирования воздуха.

7. К сведению

Дополнительную информацию см. в общих технических характеристиках HDF HOMADUR®. Приведённые выше данные, указаны с учетом применения современных технологий, но при этом, однако, гарантией не являются.

HOMANIT GMBH & CO. KG
Postfach 1180
Niederlosheimer Str. 109
Телефон
Факс
e-mail

D-66674 Losheim am See
D-66679 Losheim am See
+ 49 6872/602-0
+ 49 6872/602-110
info@homanit.de



„HOMANIT POLSKA Sp.z o.o. i Spółka“
Spółka Komandytowa
ul. Kołobrzeska 17-19
PL 78-230 Karlino, Polska
Телефон + 48 94 3100400
Факс + 48 94 3117534

Отдел сбыта
Postfach 1253
Bahnhofstr. 30
Телефон
Факс
e-mail

D-37402 Herzberg am Harz
D-37412 Herzberg am Harz
+ 49 5521/84-0
+ 49 5521/84-269
info@homanit.de

Отдел сбыта
Телефон + 48 94 3100571
e-mail info@homanit.de
www.homanit.de

